RIVIERA PRO FICHE TECHNIQUE









QB26 Classement U₃P₃E₁C₂ Certificat N° ST18-047 http://evaluation.cstb.fr



DESCRIPTION PRODUIT

Dimensions 1288mm x 190mm

Épaisseur 8mm Chanfreins -

Système Loc DuoLoc

Exigences de Classification Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329

COMPOSITION

Parement Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine

Âme Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) avec technologie Hydroplus

Contreparement Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Résistance aux chocs	EN13329	Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm
Gonflement en épaisseur	EN13329	12% (Exigence ≤ 18%)
Résistance au feu	EN14041	Cfl-S1
Formaldéhyde	EN14041	E1
Résistance au glissement	EN14041	DS
Densité	EN323	950 kg/m³
Résistance aux taches	EN438	5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN438	4
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun changement d'aspect ni désordre
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Impact+		0,11 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol/ refroidissement par le sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS

- Gestion durable de la forêt : PEFC certifié (07-31-229)
- Etiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : A+
- DOP: 170-DPLA18-1

PEFC Certified Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources. EFC EN1404 CE DOP: 170-DPLA NB:1161 18 BerryAlloc n



EN13329

GARANTIE

Garantie résidentielle à vie Garantie commerciale 5 années Conditions de garantie sur www.berryalloc.com