

decofill instant Enduit Multi-Usages

Le *decofill instant Enduit Multi-Usages* de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures et pour lisser tous supports minéraux (plaques de plâtre, brique, béton, ciment, etc.) ainsi que des supports bloqués (RPE, peintures, carrelage, polystyrène, panneaux agglomérés, enduits décoratifs, etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche, est facile à poncer, sèche sans retrait ou fissures et peut être teinté dans la masse.

Caractéristiques :

- enduit acrylique en phase aqueuse
- très fin pour l'extérieur et l'intérieur
- haute résistance à l'humidité

Données techniques :

Matières premières	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité	1,8 g/cm ³
PH	8 – 9
Mise en peinture/ Temps de séchage	sur supports absorbants 2 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
Consommation	env. 1,7 kg par m ² et mm d'épaisseur
Marquage émissions dans l'air intérieur	C



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes à l'intérieur avec les enduits *decomur intérieur* ou *decofill intérieur* et à l'extérieur avec les enduits *decoplast V30* ou *decomur Façades* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la *Lessive Professionnelle* de decotric.

Mode d'emploi :

Appliquer le *decofill instant* de decotric jusqu'à 5 mm d'épaisseur par couche avec un couteau à enduire ou plateau. Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une éponge humide ou, pour les larges surfaces, avec une taloche à dos mousse humidifiée. Sinon, attendre le séchage avant ponçage.

Attendre le séchage complet de la surface enduite avant la pose de papiers peints ou peintures. Le traitement de la surface enduite avec un durcisseur de fonds n'est pas obligatoire.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer sur bois, matières synthétiques, métaux ou verre. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
033306083	4007955333265	400 g
033302183	4007955333227	1 kg
033303183	4007955333234	4 kg
033304183	4007955333241	8 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.