

Dégraissant liquide alcalin polyvalent



CLASSIFICATION

Règlement EC 648/2004 : Phosphates %(p/p) <5 ; Tensioactifs non ioniques %(p/p) <5

DESTINATION

Détergent, nettoyant pour surfaces verticales, sols et carrelages industriels.
Convient aux Bétons, enduits hydrauliques, plastiques, métaux ferreux ou non ferreux nus ou revêtus d'anciennes peintures.
Convient également sur tout support usuel du bâtiment, moteurs, carrosserie, matériels de travaux publics ou agricoles.

PROPRIETES

- + Élimine les graisses, huiles, cires, encres, etc...
- + Non moussant

PARTICULARITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Non concerné
Aspect du film	Non concerné
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Non concerné
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	Non concerné
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	1,01
Rendement ⁽³⁾	3 à 5m ² /L selon état du support
Séchage ⁽⁴⁾	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants. Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.
Matériel d'application	Application manuelle : dilution de 0 à 10% d'eau en volume Auto-laveuse : dilution jusqu'à 5% d'eau en volume
Dilution	Prêt à l'emploi, jusqu'à 10% d'eau
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Avant toute mise en peinture, une reconnaissance préalable est nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage,...)

En fonction des supports, utiliser la solution de **DÉGRAISSANT LT 615** dilué dans l'eau manuellement à l'aide d'une éponge ou d'une brosse, ou mécaniquement par lavage HP ou autolaveuse.

Pour les traces difficiles (traces de caoutchouc) utiliser **DÉGRAISSANT LT 615** concentré.
Rincer à l'eau claire, renouvelez pour éliminer tout résidu.

En complément du dégraissage :

Pour des métaux non ferreux, utiliser la **SOLUTION NT 330** pour le dérochage.

En présence de champignons, algues, moisissures, utiliser une solution anticryptogamique (algicide et fongicide) conformément aux prescriptions du fabricant pour un traitement optimal.

Attendre le séchage complet du support.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs, soit pour les maçonneries verticales contenir moins de 5% d'humidité en masse et moins de 4% d'humidité en masse pour les sols.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
Conditionnement	5L - 20L
Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com
Classement Européen	Non concerné
Valeur limite de C.O.V.	Non concerné
C.O.V. max de ce produit	Non concerné

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT180

Modifiée le :
07/11/2022

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT