

Tol-Fixateur GCPV



Fixateur opacifiant et granuleux, aux copolymères acryliques en phase solvant

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Fixateur pigmenté spécialement adapté aux supports Grès cérame – Pâte de verre de petite taille (5x5cm). • Convient pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non. • Travaux neufs ou rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage. • Régule l'absorption des fonds. • Très bonne adhérence. • Granulométrie étudiée pour faciliter l'application de revêtements garnissant. • Microporeux. • Insaponifiable. • Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.
Caractéristiques	
Aspect en pot	Peinture fluide
Masse volumique	1,32 kg/l
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En volume : 39% • En poids: 62%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 749g/L.
Point éclair	41°C
Aspect du film	Mat, granuleux
Brillant spéculaire	<5 sous 60°, mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	6 à 7 m ² /L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec : 2 h • Recouvrable : 24 h • Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
Teintes	Blanc
Conditionnement	15L
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. • Conserver à l'abri des fortes chaleurs.



Tol-Fixateur GCPV

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau méché.
Nettoyage des outils	White Spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes aux DTU 59.1 et 42.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie • Mortier plâtre à la parisienne • Panneaux en fibres-ciment bruts • Enduits tyroliens, enduits monocouches • Pierre de taille saine, brique • Grès cérame, pâte de verre (après tests in situ, en fonction de la taille et de la brillance).
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Anciens revêtements de peinture adhérents • Autres supports, nous consulter
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none"> • Béton cellulaire • Revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE, ITE enduits minces • Glasal® • Tôles prélaquées
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 et 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : <ul style="list-style-type: none"> • Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	1 couche de TOL-FIXATEUR GCPV
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter la fiche de données de sécurité. • Inflammable

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 € / min + prix appel