



FICHE TECHNIQUE

KEIM FIXATIF SOLDALIT®

1. DESCRIPTION

KEIM Fixatif Soldalit est un diluant et régulateur de fond à base d'un double liant sol-silicate novateur (silicate de potassium & sol de silice), qui remplit les conditions de conformité de la norme NFT 36005 Famille I - Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5 % de composés organiques selon le fascicule de documentation FD T 30-808 pour revêtements dits «minéraux»).

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Fixatif Soldalit est utilisé pour diluer les peintures garnissantes KEIM Soldalit-Grob, KEIM Soldalit-ME-Grob, les peintures de finition KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-ME et KEIM Soldalit-Coolit, ainsi que les couches garnissantes KEIM Contact-Plus et KEIM Contact-Plus-Grob. Utilisé pur en couche d'impression, KEIM Fixatif Soldalit permet également de réduire et d'homogénéiser l'absorption des subjectiles à revêtir.

3. PROPRIÉTÉS

- Nouveau type de liant minéral à base de silicate de potassium et de sol de silice appelé sol-silicate
- Microporeux, non filmogène avec ouverture à la diffusion de vapeur d'eau exceptionnelle
- Très résistant aux intempéries, y compris en atmosphère polluée (pluies acides)
- Excellente résistance aux UV
- Ininflammable
- Ecologique, ne contient ni solvant organique.

Caractéristiques techniques :

- Densité : environ 1,0-1,1
- pH : environ 11.
- Parts organiques : < 5%

Aspect :

- Liquide d'aspect laiteux bleuté

Remarque :

Ne pas mélanger avec d'autres produits y compris d'autres produits KEIM, ne relevant pas du système KEIM Soldalit. Ne pas ajouter d'eau.

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être bien adhérents, propres, secs et non farinants. Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté. Effectuer les réparations avec le même matériau que le support et restructurer à l'identique.

Mise en oeuvre :

En tant que couche d'impression sur supports très poreux : appliquer KEIM Fixatif Soldalit non dilué. En tant que diluant de la couche de fond sur supports normaux : ajouter maximum 5 % de KEIM Fixatif Soldalit dans la couche de fond du système KEIM Soldalit concernée.

En tant que diluant de la couche de fond sur supports absorbants non régulés : ajouter maximum 10% % de KEIM Fixatif Soldalit dans la couche de fond du système KEIM Soldalit concernée (par exemple : 2,5 L pour 25 kg de KEIM Contact-Plus).

Conditions climatiques :

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Consommation:

Environ 0,1-0,2 L/m² pour une couche d'impression. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en oeuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.



Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Bidon plastique de 5 L et 20 L.

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais à l'abri de l'humidité et préservé du gel.

Conseil : reconditionner les emballages entamés dans des récipients de taille adaptée afin de réduire au minimum le volume d'air en contact avec le produit.

7. DESTRUCTION

Code CED : 06 02 99

Ne recycler que les emballages vides.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec beaucoup d'eau. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.