

Hydrofuge incolore à base de résine polysiloxane en phase solvant



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 10c
AFNOR NF T 34-722 et DTU 59.1 : D1 - NF EN 1062-1 : E1V2W3A0

DESTINATION

Tous supports minéraux poreux tels que pierre naturelle, pierre calcaire, béton, enduit ciment, brique, tuile ou crépi minéral, non peints ou revêtus d'une peinture minérale adhérente.

Ne convient pas sur plâtre, ancienne peinture ou crépi organique.

PROPRIETES

- + Ralentit l'encrassement des fonds traités
- + Diminue les risques de dégâts dus au gel
- + Non filmogène, microporeux

PARTICULARITE

Conserve la structure du support

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Polysiloxane en phase solvant
Aspect du film	Incolore
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Incolore
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Non concerné
Extrait sec ($\pm 2\%$) ⁽²⁾	7% pondéral, 5% volumique
Densité ($\pm 0,03$) ⁽²⁾	0,78
Rendement ⁽³⁾	1 à 4 m ² /L
Séchage ⁽⁴⁾	- Hors Pluie : 1h - Sec : 2h - Redoublable : 2h à 4 h selon quantité déposée. Ne peut pas être recouvert par une peinture en phase aqueuse durant la période d'efficacité du produit.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.
Matériel d'application	Brosse : soie Manchon : polyamide méché ou texturé 18 à 24mm selon relief du support Pulvérisation basse pression
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	Au white spirit immédiatement après usage

FT397

Modifiée le :
29/08/2022

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.
(2) valeur donnée sur le blanc.
(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donnés à 23° et 50% d'HR).

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Les supports contaminés par des mousses, algues ou champignons doivent être préalablement traités avec une solution anticryptogamique (algicide et fongicide) conformément aux prescriptions du fabricant, suivi d'un rinçage HP pour éliminer les résidus restants.

Les supports présentant du salpêtre doivent être traités par brossage. Eliminer dans la mesure du possible la cause du salpêtre pour prévenir sa réapparition.

De façon générale, après préparation, les supports minéraux bruts ou remis à nu devront être sains, cohésifs, propres.

En extérieur, appliquer à saturation du support en commençant par les pieds de façade, de deux à trois couches de **K'ALEO SILANE**.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	UN1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, III, (D/E)
Conditionnement	3L - 16L
Stockage	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classement Européen	Non concerné
Valeur limite de C.O.V.	Non concerné
C.O.V. max de ce produit	0g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT397

Modifiée le :
29/08/2022

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT