

Peinture mate isolante à base de résine longue en huile traitée à la chaux en phase aqueuse.



### CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 2b

### DESTINATION

En intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des plafonds et surfaces murales des pièces sèches.

### PROPRIETES

- + Non jaunissant
- + Limite le phénomène de reprises
- + Grain arrondi
- + Bon pouvoir garnissant
- + Grande blancheur

### PARTICULARITE

- + Sans tension
- + Isole en 2 couches la majorité des taches de suie, tanin, stylo et auréoles d'humidité

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liants</b>	Huile chaulée en phase aqueuse	
<b>Aspect du film</b>	Très mat, poché fin	
<b>Brillants spéculaires</b> <sup>(1)</sup>	1,5 à 1,9% sous l'angle de 60°, 0,4 à 0,8% sous l'angle de 85°	
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes pastels soit plus de 45 000 teintes (Série A)	
<b>Résistance aux frottements humides</b> (NF EN ISO 11998)	Classe 2, Classe 2 (teintes)	
<b>Extrait sec</b> (± 2%) <sup>(2)</sup>	53% pondéral, 36% volumique	
<b>Densité</b> (± 0,03) <sup>(2)</sup>	1,35	
<b>Rendement</b> <sup>(3)</sup>	9 à 11m <sup>2</sup> /L/couche	
<b>Séchage</b> <sup>(4)</sup>	Hors Poussière : 1h Recouvrable (frais dans frais) : 1h	Ponçable : 4h Recouvrable (fonction isolante) : 24h

### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

<b>Conditions d'application</b> (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : soie Manchon : polyamide méché fil continu 12mm Airless : buse basse pression 515 à 130-150 bars ou buse standard 517 à 200-220 bars
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau immédiatement après usage

## MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et à leur nature (nettoyage, lessivage/ rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Lessiver les surfaces tachées et poussiéreuses, puis rincer à l'eau claire renouvelée.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur enduits de peinture et dérivés, sur ciment et enduits hydrauliques de pH<9, : après préparation du support, application de 2 couches de **NIAGARA HYDRO**.

- sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application d'une à deux couches de **NIAGARA HYDRO**.

Conseil d'application : dans le cas où la fonction isolante n'est pas recherchée, il est possible d'appliquer la seconde couche dès matage de la 1ère, soit environ 1h après.

Pour tout autre support, consulter les fiches techniques des primaires à fonctions spécifiques type **AQUAPRIM MICRO**, **AQUAPRIM ISOLANT**, **ADERPRIM MICRO** ou contacter nos services techniques.

Dans le cas de plafonds très tachés, préférer **NEVADA 2010** ou bien appliquer une première couche d'**AQUAPRIM ISOLANT**.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Classe de transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
<b>Conditionnement</b>	3L - 16L - 20Kg
<b>Stockage</b>	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
<b>Mesure de prévention</b>	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a> Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
<b>Classement Européen</b>	Catégorie A / Sous-catégorie a (selon directive 2004/42/CE)
<b>Valeur limite de C.O.V.</b>	Pour sous-catégorie a : 30g/L (2010)
<b>C.O.V. max de ce produit</b>	30g/L

## GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT231

Modifiée le :  
17/10/2023

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : [info@unikalo.com](mailto:info@unikalo.com) - [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**unikalo**  
PEINTURES BATIMENT