

TETRA H₂O SOIE PREMIUM

Peinture dépolluante satinée doux renforcée au siloxane Intérieur | Phase aqueuse

<p>Usages</p>	<ul style="list-style-type: none"> Protection et décoration des murs et plafonds Intérieur, pièces sèches et humides non soumises aux projections d'eau. Travaux neufs et rénovation.
<p>Propriétés</p>  <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> <p>Air Care Assainit votre intérieur</p> <p>EXCELL Qualité, durabilité, indésirables Ambiance Intérieure Le label de la réglementation</p> <p>COV <1g/L</p> <p>EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : FR/044/026</p> <p><small>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> Renforcée au siloxane. Technologie Air Care : Assainit l'air intérieur Capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde, hexaldéhyde et acétaldéhyde Fort pouvoir couvrant, garnissant et opacifiant Grand confort d'application Lessivable Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux : <ul style="list-style-type: none"> - COV <1 g/L en blanc Recommandée dans le cadre de la démarche HQE
<p>Abrasion Humide (selon norme ISO 11998)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Résistance classe 1 (Norme NF EN 13300)
<p>Classification</p>	<ul style="list-style-type: none"> AFNOR T 36-005 : Famille I, classe 7b2

Caractéristiques

<p>Aspects du feuil sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> Satiné doux, poché
<p>Brillant spéculaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> 10-15 sous 60°
<p>Densité du blanc</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1,35 Kg/L
<p>Extraits secs</p>	<ul style="list-style-type: none"> 58% en poids 43% en volume
<p>COV</p>	<ul style="list-style-type: none"> Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV en blanc + teintes à partir du blanc. Maximum 5 g/L de COV pour les autres teintes.
<p>Séchage et durcissement A 20°C et 65% H.R.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sec : 2 heures Recouvrable : 6 heures
<p>CDT / Teintes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blanc et teintes du nuancier 1204 réalisables à partir du blanc calibré (10L-3L-1L) et des bases Ma et Ta (3L-1L).
<p>Conservation</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2 ans en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.
<p>Recommandations particulières</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
<p>Hygiène et sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur. Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

TETRA H₂O SOIE PREMIUM

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 8 à 12 m²/L selon les supports et le mode d'application choisi
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau spécial acrylique 13 ou polyamide texturé 14 mm. Pistolet airless
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. La 1^{ère} couche peut être diluée avec 5% d'eau en fonction de la porosité du support. Pistolet airless : dilution de 5 à 10% en volume à l'eau en fonction de l'absorption des fonds et du matériel utilisé.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> A l'eau, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	En conformité avec le DTU 59.1, paragraphe 6.1.
Supports non revêtus	<p>Etat et qualité conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
Supports revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composantes Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> Anciens badigeons
Préparation des fonds	<p>Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières :</p> <ul style="list-style-type: none"> Revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Tableau de mise en œuvre

Supports	Métaux	Dérivés à base de plâtre (hydrofuges / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire*	1 couche de MULTIDOX PRIM*	1 couche de TETRA IMPRESS* ou DOX IMPRESSION GLYCERO	1 couche d'AQUALKYD IMPRESS** Possibilité DEXACRIL IMPRESS*
Finition	2 couches de TETRA H₂O SOIE PREMIUM		

*Se reporter aux fiches correspondantes

** L'Aqualkyd Impress contribue à l'optimisation du rendu final : meilleure opacité, faible reprise et meilleure tension du film.

Contient un additif à effet antirouille immédiat



Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement

- Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m² de surface en 2 couches.
- Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. « La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. » « Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox. »