

## Peinture d'aspect satiné à base de résine alkyde en phase solvant



## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

## DESTINATION

En intérieur pour la décoration soignée et la protection des supports bois et métaux sur primaire adapté.

## PROPRIETES

- + Fort pouvoir garnissant et couvrant
- + Film microporeux
- + Grande résistance aux nettoyages périodiques

## PARTICULARITE

Les peintures alkydes en phase solvant ont une tendance naturelle à jaunir en l'absence de lumière du jour. Ce phénomène est accéléré par la chaleur et par certains produits chimiques.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>Liants</b>   | Alkyde en phase solvant   |          |
| <b>Aspect du film</b>                                       | Satiné  |          |
| <b>Brillants spéculaires</b> <sup>(1)</sup>                 | 12 à 16% sous l'angle de 60°  |          |
| <b>Teintes</b>  | Blanc, teintes pastel, médium et foncées soit plus de 100 000 teintes (Séries A, B, et C) |          |
| <b>Résistance aux frottements humides</b> (NF EN ISO 11998) | Classe 1, Classe 1 (teintes)  |          |
| <b>Extrait sec</b> (± 2%) <sup>(2)</sup>                    | 80% pondéral, 62% volumique   |          |
| <b>Densité</b> (± 0,03) <sup>(2)</sup>                      | 1,51  |          |
| <b>Rendement</b> <sup>(3)</sup>                             | 10 à 12m <sup>2</sup> /L/couche   |          |
| <b>Séchage</b> <sup>(4)</sup>                               | Hors Poussière : 3h<br>Redoublable : 24h  | Sec : 7h |

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Conditions d'application</b><br>(conformes au NF DTU 59.1) | Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%.<br>L'humidité des bois et dérivés avant mise en peinture ne doit pas dépasser 10-12%. |  |
| <b>Matériel d'application</b>                                 | Brosse : soie<br>Manchon : polyamide méché fil continu 12mm<br>Airless   |  |
| <b>Dilution</b>   | Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit  |  |
| <b>Nettoyage du matériel</b>                                  | Au white spirit immédiatement après usage  |  |

## MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

Sur bois et dérivés, après préparation du support, application d'une couche d'**ADERPRIM MICRO** ou **AQUAPRIM ISOLANT** (ou **AQUAPRIM MICRO** dans le cas de bois non tanniques) avant application de deux couches d'**UNIGLISS SATIN NG**.

Sur bois à caractère anti-oxydant type IROKO ou PADOUK, après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310**, utiliser le système multicouche microporeux **AQUAPRIM MICRO**, avant application de deux couches d'**UNIGLISS SATIN NG**.

Sur métaux ferreux, après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310**, application d'une couche d'**ADERPRIM MICRO** ou **PROTEC FER SR** ou encore **PROTEC PRIM 330** avant l'application de 2 couches d'**UNIGLISS SATIN NG**.

Sur métaux non ferreux, après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310** puis dérochage avec **SOLUTION NT 330** suivi d'un rinçage à l'eau claire et séchage, application d'une couche de **PROTEC PRIM 330** avant l'application de 2 couches d'**UNIGLISS SATIN NG**.

Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées, application de 2 couches d'**UNIGLISS SATIN NG**.

Le film de peinture atteint sa résistance maximale après 21 jours. Passé ce délai, pour nettoyer le film d'un encrassement normal ou de tâches non incrustées, frotter délicatement à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. Dans le cadre d'apparition de champignons ou moisissures en surface, il conviendra d'utiliser une solution antifongique (javel, anti-mousse...). Rincer et ne pas essuyer, laissez sécher naturellement.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Classe de transport</b>      | Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)   |
| <b>Conditionnement</b>          | 3L - 16L  |
| <b>Stockage</b>                 | Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.<br>Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit. |
| <b>Mesure de prévention</b>     | Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a><br>Dangereux, respecter les précautions d'emploi.  |
| <b>Classement Européen</b>      | Catégorie A / Sous-catégorie d (selon directive 2004/42/CE)   |
| <b>Valeur limite de C.O.V.</b>  | Pour sous-catégorie d : 300g/L (2010)   |
| <b>C.O.V. max de ce produit</b> | 300g/L  |

## GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT219

Modifiée le :  
12/04/2023

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : [info@unikalo.com](mailto:info@unikalo.com) - [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**unikalo**  
PEINTURES BATIMENT