



PARA-DOX INTER

EXTERIEUR

SOUS-COUCHE ELASTOMÉRIQUE EN PHASE AQUEUSE

POUR FINITION ASPECT LISSE ET TALOCHE

Usages

- Couche intermédiaire des systèmes I2 à I4 pour finitions RAVALEX MAT, PARA-DOX et PARA-DOXANE.
- Sert également au traitement ponctuel des fissures par pontage pour les systèmes I1 à I4.
- Travaux sur façades en service.

Propriétés

- Conserve une grande souplesse dans le temps.
- Microporeux.
- Garnissant
- Application et répartition élevée.
- Sa structure et son opacité facilitent la mise en place des finitions.

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- Conforme aux normes AFNOR P 84-403 et NF P 84-404 (DTU 42.1) visant la protection des façades en service.
- Classement selon NF 1062-1 : E4 à E5, V2, W3, A2 à A5

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Satiné

Densité du blanc

- 1,26

Extraits secs

- 69% en poids
- 60% en volume

COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c.) : 40g/l (2010).
Ce produit contient max.39g/l COV.

Point éclair

- Sans objet

Séchage et durcissement

A 20°C et 60% H.R.

- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 16 heures.

Teintes

- Blanc et teintes pastel : 15L.

Conservation

- 24 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site www.plasdox.com)

PARA-DOX INTER

Mise en œuvre

Rendement
(Selon la norme NF T 30-073)

- 0,250 à 0,900 kg/m² selon le système d'imperméabilité choisi

Matériel d'application

- Rouleau méché, taloche inoxydable.

Dilution

- Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER

Nettoyage des outils

- A l'eau, immédiatement après l'emploi.

Conditions climatiques

- En conformité avec le DTU 42.1, paragraphe 7.2.1.

Supports

Etat et qualité conformes au DTU 42.1

- Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).
- Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortier de liants hydrauliques).
- Enduits monocouches
- Plâtre extérieur dit à la parisienne
- Pâte de verre, Grès Cérame.

Ne pas appliquer sur

- Briques de parement, pierres de taille
- Blocs de béton cellulaire et parpaings non enduits
- Panneaux dérivés du bois
- Anciens revêtements d'épaisseur supérieure à 300 µm.
- Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, avec enduit mince sur isolant.

Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.

Préparation des fonds

Conformément aux règles de l'art et au DTU 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières

- Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET
- Ragréage éventuel du support avec ENDUIT DE RAGREAGE FACADE

Conseils d'application

- Passer une 1^{ère} couche au rouleau (0.600 kg/m² pour la Toile non tissée 40 MP, 0.700 kg/m² pour la Toile non tissée 50 MP).
- Appliquer la toile dans la 1^{ère} couche de PARA-DOX INTER.
- Maroufler frais sur frais en passant une seconde couche (0.300 kg/m² pour la Toile non tissée 40 MP, 0.400 kg/m² pour la Toile non tissée 50 MP).
- Lisser à la taloche ou à la raclette type laveur de carreaux, à la superposition des lés.
- Finir toujours dans le même sens (de bas en haut ou de haut en bas).

Tableaux de mise en œuvre

Aspects	Finition Lisse				
	I2		I3		I4
Classe d'imperméabilité					
Fixateurs	1 couche de DOXFOND ou PARA-DOX FIXATEUR ou PARA-DOX GCPV				
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ PARA-DOX INTER		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ PARA-DOX INTER		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE
Couches Intermédiaires	1 couche de PARA-DOX INTER		1 couche de PARA-DOX INTER		1 couche de PARA-DOX INTER (0,500 kg/ m ²) Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
	0,300 kg/m ²	0,400 kg/m ²	0,400 kg/m ²		1 couche de PARA-DOX INTER (0,400 kg/ m ²) frais sur frais
Finitions	PARA-DOXANE (0,300 kg/m ²)	RAVALEX MAT (0,350 kg/m ²), PARA-DOX MAT 2 couches (0,300 kg/ m ²),	PARA-DOXANE (0,400 kg/m ²)	RAVALEX MAT (0,350 kg/m ²), PARA-DOX MAT (0,400 kg/ m ²),	RAVALEX MAT (0,350 kg/ m ²), PARA-DOX MAT (0,300 kg/ m ²), PARA-DOXANE (0,300 kg/ m ²)

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

PARA-DOX INTER

Aspects	Finition Taloché			
	12	13		14
Classe d'imperméabilité				
Fixateurs	1 couche de DOXFOND ou PARA-DOX FIXATEUR ou PARA-DOX GCPV			
Traitement ponctuel des fissures	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ PARA-DOX INTER	Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE + pontage : NON TISSE FACADE/ PARA-DOX INTER		Rebouchage : MASTIC ACRYLIQUE ou ENDUIT DE RAGREAGE FACADE
Couches Intermédiaires	1 couche de PARA-DOX INTER	1 couche de PARA-DOX INTER		1 couche de PARA-DOX INTER (0,500 kg/ m ²)
	0,250 kg/m ²	0,400 kg/m ²		Marouflage du NON TISSE FACADE dans le frais
Finitions	Para-Dox Taloché (1,6 kg/ m ²), Para-Doxane Taloché GM (1,6 kg/ m ²), Para-Doxane Taloché GG (2,2 kg/ m ²)	Para-Doxane Taloché GM (1,6 kg/ m ²), Para-Doxane Taloché GG (2,2 kg/ m ²)	Para-Dox Taloché (1,6 kg/ m ²)	Para-Dox Taloché (1,6 kg/ m ²), Para-Doxane Taloché GM (1,6 kg/ m ²), Para-Doxane Taloché GG (2,2 kg/ m ²)

Précautions d'emploi

- PARA-DOX INTER doit être teinté comme les finitions lorsqu'il doit être recouvert par Para-dox Taloché et Para-doxane Taloché.
- Produit ne devant pas être mis en œuvre dans les zones où vivent des gastéropodes (risque de consommation du film de peinture par ces derniers) : prévoir leur éloignement par tous moyens physiques ou chimiques.
- NE PAS UTILISER EN FINITION

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Plasdox. »