

Fiche Technique Lames et Dalles vinyle



Revêtement de Sol Résileint
QB30 : 345-014.1_00/23
<http://evaluation.cstb.fr>



Revêtement de Sol Résileint
QB30 : en cours de renouvellement
<http://evaluation.cstb.fr>

Information produit

Norme de produit	ISO 10582
Classe d'usage	EN ISO 10874
Épaisseur totale	EN ISO 24346
Couche d'usure	EN ISO 24340

0,40	0,55
23 - 32	23 - 33
2,35 mm	2,50 mm
0,40 mm	0,55 mm

Dimensions & emballage

Poids total g/m ²	EN ISO 23997
Lames larges	EN ISO 24342
Lames standards	EN ISO 24342
Dalles larges	EN ISO 24342
Dalles standards	EN ISO 24342

0,40	0,55
3 821 g/m ²	4 059 g/m ²
-	149,8 x 21,4 cm 10 pcs/boîte - 3,21 m ² 54 box/palette - 173,54 m ²
132 x 19,6 cm 15 pcs/box - 3,88 m ² 56 box/palette - 217,28 m ²	132 x 19,6 cm 14 pcs/box - 3,62 m ² 56 box/palette - 202,72 m ²
-	98,6 x 49,3 cm 10 pcs/box - 4,86 m ² 42 box/palette - 204 m ²
-	65,9 x 32,9 cm 16 pcs/box - 3,47 m ² 52 box/palette - 180,44 m ²

Performances techniques

Classement feu	EN 13501-1
Résistance aux rayures	EN 16094
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342
Glissance	EN 13893
Résistance au glissement	EN 16165 annexe B
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1
Résistance au pied de meuble	EN 424
Incurvation	EN ISO 23999
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999
Isolation thermique	EN ISO 10456
Résistance thermique R	EN 12667
Performance électrostatique	EN 1815
Classe formaldéhyde	EN 717-1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2
Isolation acoustique + sous-couche Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918
Résistance aux taches	ISO 26987:2012
Résistance à la lumière	EN 105-B02
Chauffage par le sol	EN 12524
Technologie chanfreins	-

Bfl-S1
MSR-A2, MSR-B1
≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
DS
R9-R10
Norme : ≤ 0,10mm Valeur production moyenne mesurée : 0,03 mm
Aucun désordre
Norme : ≤ 2 mm. Résultat : ≤ 2 mm
Norme : ≤ 0,25 % Valeur production moyenne mesurée ≤ 0,05 %
0,27 W/(m.K)
0,01 m2. K/W
< 2 kV
E1
3 dB
10 dB
Aucun désordre sur la couche d'usure, aucune délamination
Très bon
≥ 6
Compatible, max 27°C
micro-chanfreins sur les 4 côtés

Garantie

-

Usage résidentiel : 20 ans
Usage commercial : 7 ans

Usage résidentiel : 25 ans
Usage commercial : 10 ans

La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usure prématurée en cas d'utilisation normale. Unilin se réserve le droit de changer ou de modifier toute information écrite sans préavis. Assurez-vous que les informations les plus récentes sont consultées en vous référant au site web. Unilin se réserve tous les droits d'améliorations techniques. Les images photographiques ne sont pas représentatives en raison des variations dans l'impression des couleurs. Pour une représentation complète des décors, veuillez consulter le site web.



EN14041: 2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018